

# Datenblatt

**Abklebeband washi violett-UV24h- sensitiv**

**Anwendungsbereich: innen**

**Farbe: lila**

**Verpackung: Harmonika-Shrink Verpackung, Einzelrollenauszeichnung**



Artikelnr. AM	Bezeichnung	mm	m	Rollen / Karton	Kartons / PAL	Rollen/PAL
171013	Abklebeband Washi -Sensitiv-	30	50	32	60	1920
171014	Abklebeband Washi -Sensitiv-	38	50	24	60	1440
171015	Abklebeband Washi -Sensitiv-	50	50	24	45	1080

Professionelles Hochleistungs-Abdeckband mit niedriger Klebkraft, entwickelt für äußerst glatte, saubere und scharfe Farbkanten und zum Schutz frisch lackierter Oberflächen.

Es wird mit einem japanischen Washi-Papierträger und einem sanften Acrylatklebstoff hergestellt, der nur eine sehr geringe Abzugskraft erfordert.

Das Abklebeband ist das ideale Produkt für Ausbesserungsarbeiten und Finish-Anwendungen auf frisch lackierten, glatten Oberflächen. Es gewährleistet eine einfache und saubere Entfernung ohne Rückstände innerhalb von 24 Stunden nach der Applikation.

## Kurzinfo:

- Japanisches Washi-Papier
- Niedrige Klebkraft
- Scharfe Farbkanten (präzise Lackabrisslinien)
- Beständig gegen Feuchtigkeit sowie die meisten wasser- und lösemittelbasierten Farben
- Sauberes Entfernen im Innenbereich bis zu 7 Tagen
- Rückstandsfreie Entfernung auf frisch lackierten Oberflächen innerhalb von 24 Stunden\*\*
- Hervorragende Farbbehaftung

## Anwendungszweck:

- Ausbesserungsarbeiten und Finish-Arbeiten auf frisch lackierten Oberflächen
- Präzise Farbkanten auf glatten Oberflächen

\*\*Bitte prüfen Sie die Trocknungszeit der verwendeten Farbe, bevor Sie das Klebeband entfernen oder den zweiten Anstrich auftragen.

**Technische Daten:**

Parameter	Metrisch	Prüfmethode
Gesamtgewicht*	72 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Gesamtdicke*	80 µm	Interne Methode
Zugfestigkeit längs (MD)*	30 N/cm	AFERA 5004 / PSTC 131
Bruchdehnung längs (MD)*	3.5 %	AFERA 5004 / PSTC 131
Haftung auf Stahlplatte*	1.2 N/cm	AFERA 5001 / PSTC 101
Trägermaterial	Washi-Papier	-
Klebstofftyp	Acrylat auf Wasserbasis	-

**Technische Informationen und Produkthanwendung**

Alle oben genannten technischen Informationen und Daten werden nach bestem Wissen und basierend auf unseren praktischen Erfahrungen bereitgestellt. Die angegebenen Werte beziehen sich ausschließlich auf Durchschnittswerte, basierend auf Tests unter kontrollierten Laborbedingungen, und sind **nicht als Spezifikationen gültig**.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder anzupassen. Die Genauigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen kann nicht garantiert werden. Die technischen Informationen, Hinweise und sonstigen Angaben in diesem Dokument dienen ausschließlich Ihrer Orientierung und Unterstützung. AM Folien GmbH weist den Anwender ausdrücklich darauf hin, sicherzustellen, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen und Empfehlungen verwendet wird. Es liegt in der **alleinigen Verantwortung des Anwenders**, die Eignung des Produkts für die jeweilige tatsächliche Anwendung unter spezifischen Bedingungen zu beurteilen. Eine Haftung für unsachgemäße Anwendung und etwaig entstehende Schäden wird hiermit ausgeschlossen.